



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA
CÓDIGO: BT-LAB-004
FOLHA: 1
REVISÃO: 1
DATA: 11/06/2021

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO: a **Argalit Massa Corrida** é um produto indicado para áreas internas, de fácil aplicação, lixamento e secagem rápida, possui ótimo poder de enchimento, indicada para nivelar e corrigir imperfeições rasas de superfícies como de reboco, gesso, massa fina, concreto e paredes pintadas em geral, proporcionando um acabamento liso e sofisticado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: resina acrílica estirenada, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

Ph: 9,0 a 9,5

Consistência: 5,0 – 6,0cm

VOC (compostos orgânicos voláteis): 3 – 5g/L

APLICAÇÃO

Preparo de Superfície: para a aplicação de **Argalit Massa Corrida**, as superfícies devem estar totalmente limpas e secas, isentas de sujeira, umidade, óleos, pó, pinturas velhas, ferrugem, partes soltas ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento. Para melhor resultado na aplicação do produto, verifique as instruções:

Diluição: produto pronto para uso.

Cimentado novo liso/queimado: deve-se sempre aguardar o tempo de cura do cimento por 28 dias. Posteriormente lavar com uma solução diluída de ácido muriático na proporção de 90 partes de água para 10 de ácido. Enxaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta.

Cimentado novo rústico/não queimado: deve-se sempre guardar a cura do cimento por 28 dias para se efetuar a aplicação indicada.

Cimentado antigo: raspar e limpar as partes soltas. Lavar, se possível, com solução de água/ácido muriático na proporção de 90/10, enxaguar bem, deixar secar e aplicar a tinta conforme indicado.

Nota: imperfeições na superfície devem ser previamente corrigidas com argamassa e/ou cimento + areia e o procedimento de aplicação deve obedecer o utilizado no cimentado novo.

Superfícies com mofo: deve-se sempre lavar com uma solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar por 4 a 6 horas, enxaguar bem com água e esperar secar totalmente para aplicar o produto. A superfície pintada deve sempre aguardar um mínimo de 7 dias para cura total antes de ser lavada.

Manchas de gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar secagem total antes da aplicação do produto.



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA
CÓDIGO: BT-LAB-004
FOLHA: 2
REVISÃO: 1
DATA: 11/06/2021

RENDIMENTO

Lata 25Kg: até 40 a 50m² por demão.

Saco 20Kg: até 30 a 40m² por demão.

Obs.: o rendimento e o desempenho do produto dependem da espessura de aplicação do produto, das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

PRECAUÇÕES

Este produto possui uma aderência superior aos produtos acrílicos convencionais. Sugerimos que todo material utilizado para a aplicação seja lavado logo após o uso.

Recomendamos proteger as superfícies de objetos para evitar manchas que poderão ser de difícil remoção. Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor excessivo. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado quando da aplicação. Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com os olhos lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação afastar a vítima do local. Se ingerido, não provocar vômitos. Consulte um médico levando esta embalagem ou a FISPQ - Folha de Informação de Segurança de Produto Químico em questão.

RECOMENDAÇÕES

1. Utilizar sempre espátula ou desempenadeira de aço.
2. Misturar sempre o produto antes da utilização.
3. Evitar a aplicação em dias chuvosos e/ou muito quentes ou em correntes de ar muito fortes.
4. Efetuar uma aplicação homogênea evitando sempre repasses numa mesma superfície já pintada e fresca.
5. Dê preferência a aplicar uma demão por inteiro e depois sobrepor as demais demãos.
6. Não interrompa a aplicação por um tempo excessivo.
7. Evite retoques após um período prolongado de tempo e/ou secagem total do produto.

Produto está classificado segundo Norma ABNT NBR 11702 - Tipo 4.7.2 - Tintas para edificações não industriais.

ARMAZENAMENTO: à temperatura ambiente – Balde e Lata: 24 meses – Saco: 12 meses.

NORMAS DE SEGURANÇA: manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada,



BOLETIM TÉCNICO

MASSA CORRIDA

CÓDIGO: BT-LAB-004

FOLHA: 3

REVISÃO: 1

DATA: 11/06/2021

reutilizada ou perfurada. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.